

TECHNICKÝ LIST

ALU bariérová fólie TRIPLEX

Třívrstvá bariérová fólie pro zámožské balení
(12 µm PET + 12 µm ALU + 75 µm HDPE)

- bariérová fólie vhodná pro zámožské balení
- odolná proti vodě a vodním parám
- odolná vůči ropným produktům (tuky, oleje)
- flexibilní, poddajná
- mechanicky odolná
- teplotně stabilní od +40°C do +80°C

Technické parametry	Hodnoty	Zkušební metoda
Hmotnost	125 g / m ²	
Výtěžnost	8 m ² / kg	
Pevnost v tahu		
v podélném směru	>55 N/15mm	DIN EN ISO 527-3
v příčném směru	>30 N/15mm	DIN EN ISO 527-3
Pevnost spoje (Meze pevnosti tepelně svařeného švu)	30 N/15 mm	DIN EN ISO 527-3
C.O.F. - PE x PE (součinitel tření)	0,25	
Propustnost vodních par	<0,05 g/m ² /24 hodin při 40°C a 90% R.V.*	DIN 53 122-2
Parametry uzavření	180°C 3 vteřiny	

* R.V. znamená "relativní vlhkost"